

Łomża - Śniadowo		
Nr odwiertu	Lokalizacja	grubość warstwy bitumicznej [cm]
1	17+500 Lewa	22,4
2	16+600 Prawa	21
3	15+600 Lewa	15
4	14+600 Prawa	21
5	13+600 Lewa	13,5
6	12+500 Prawa	9,5
7	11+600 Lewa	13
8	10+600 Prawa	22,5
9	9+600 Lewa	13
10	8+500 Prawa	15
11	4+300 Lewa	20