

WYNIKI EKSTRAKCJI MMA


Droga Nr 653 odc. Przebród - Suwałki
 km 25+250 L warstwa ścieralna

Ilość asfaltu	Ilość ziarn < 0,075mm	Ilość ziarn 0,075-2mm	Ilość ziarn > 2mm
6.2	7.6	29.4	63.0

Uziarnienie mieszanki mineralnej:

Wymiar sita (mm)	Ekstrakcja		Krzywa uziarnienia
	G	%	Wg ekstrakcji
<0,075	87.0	7.6	
0.075	19.0	1.7	7.6
0.15	6.0	0.5	9.3
0.18	30.0	2.6	9.8
0.3	28.0	2.4	12.4
0.42	85.0	7.4	14.8
0.85	170.0	14.8	22.2
2	334.0	29.1	37.0
4	126.0	11.0	66.1
6.3	75.0	6.5	77.1
8	86.0	7.5	83.6
10	70.0	6.1	91.1
12.8	32.0	2.8	97.2
16			100.0
20			
25			
31.5			
Razem	1146.0	100	

Wykres krzywej uziarnienia:



Badania wykonał:

Marek Porzycki
 Marek Porzycki
 KONTROLA LABORATORYJNA
 ROBÓT DROGOWYCH
 nr upr. DODP-55/94