

WYNIKI EKSTRAKCJI MMA

Droga Nr 653 odc. Przebród - Suwałki


km 24+800 L warstwa II

Ilość asfaltu	Ilość ziarn < 0,075mm	Ilość ziarn 0,075-2mm	Ilość ziarn > 2mm
5.7	6.8	49.5	43.7

Uziarnienie mieszanki mineralnej:

Wymiar sita (mm)	Ekstrakcja		Krzywa uziarnienia
	G	%	Wg ekstrakcji
<0,075	82.0	6.8	
0.075	35.0	2.9	6.8
0.15	17.0	1.4	9.7
0.18	82.0	6.8	11.1
0.3	75.0	6.2	17.9
0.42	202.0	16.7	24.1
0.85	187.0	15.5	40.8
2	131.0	10.8	56.3
4	137.0	11.3	67.1
6.3	66.0	5.5	78.4
8	74.0	6.1	83.9
10	73.0	6.0	90.0
12.8	37.0	3.1	96.0
16	11.0	0.9	99.1
20			100.0
25			
31.5			
Razem	1209.0	100	

Wykres krzywej uziarnienia:



Badania wykonał:

Marek Jerzy Skyszko
 KONTROLA LABORATORYJNA
 ROBÓT DROGOWYCH
 nr upr. DODP-55/94