

## WYNIKI EKSTRAKCJI MMA


Droga Nr 653 odc. Przebród - Suwałki  
 km 26+750 L warstwa II

Ilość asfaltu	Ilość ziarn < 0,075mm	Ilość ziarn 0,075-2mm	Ilość ziarn > 2mm
5.1	6.5	47.0	46.5

Uziarnienie ieszanki mineralnej:

Wymiar sita (mm)	Ekstrakcja		Krzywe uziarnienia
	G	%	Wg ekstrakcji
<0,075	70.8	6.5	
0.075	18.0	1.7	6.5
0.15	7.0	0.6	8.2
0.18	62.0	5.7	8.8
0.3	73.0	6.7	14.5
0.42	148.0	13.7	21.2
0.85	201.0	18.6	34.9
2	127.0	11.7	53.5
4	110.0	10.3	65.2
6.3	73.0	6.7	75.5
8	49.0	4.5	82.2
10	59.0	5.4	86.7
12.8	68.0	6.3	92.1
16	17.0	1.6	98.4
20			100.0
25			
31.5			
Razem	1082.8	100	

Wykres krzywej uziarnienia:



Badania wykonał:

*Marek Jerzy Szyszko*  
 KONTROLA LABORATORYJNA  
 ROBÓT DROGOWYCH  
 nr upr. DODP-55/94