


ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ SKŁADU MIESZANKI MINERALNO-BITUMICZNEJ

DROGA NR 653 OLECKO - BAKAŁARZEWO -SUWAŁKI m.Przebród
warstwa III

lp	km+hm	lepiszcze [%]	> 2mm [%]	< 0,075mm [%]	ziarna przekruszone > 4mm	ziarna przekruszone w 100%	grubość [mm]	uwagi
1	23 + 800 P	4,8	61,7	2,8	68,6	36,9	32	
2	24 + 350 L	5,0	65,3	3,4	69,5	39,1	52	
3	24 +850 P	5,2	51,5	3,3	50,0	19,8	62	
średnia arytmetyczna		5,0	59,5	3,2				
odchylenie standardowe		0,20	7,16	0,32				

SKŁAD MIESZANKI MINERALNO - BITUMICZNEJ



SPECJALISTA

Agata Halicka