


# ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ SKŁADU MIESZANKI MINERALNO-BITUMICZNEJ

Dr. Nr 653 odc. Przebród - Suwałki od km 24+751 do km 28+798  
 warstwa ścieralna

lp	km+hm	asfalt [%]	> 2mm [%]	< 0,075mm [%]	grubości	uwagi
1	24 + 800 L	6.0	58.1	8.3	51	
2	25 + 250 L	6.2	63.0	7.6	39	
3	25 + 500 P	6.1	63.5	10.2	31	
4	26 + 250 L	5.9	57.7	9.2	39	
5	26 + 750 L	6.0	58.1	8.3	30	
6	27 + 500 P	7.1	41.8	11.9	29	
7	28 + 250 L	6.4	47.1	10.0	38	
8	28 + 750 L	6.5	46.0	10.3	35	
średnia arytmetyczna		6.3	54.4	9.5		

## SKŁAD MIESZANKI MINERALNO - BITUMICZNEJ



Marek Jerzy Szyszko

KONTROLA LABORATORYJNA  
 ROBÓT DROGOWYCH  
 nr upr. DODP-55/94