

WYNIKI EKSTRAKCJI MMA


Droga Nr 653 odc. Przebród - Suwałki
 km 25+000 P warstwa II

Ilość asfaltu	Ilość ziarn < 0,075mm	Ilość ziarn 0,075-2mm	Ilość ziarn > 2mm
5.2	6.2	39.1	54.7

Uziarnienie mieszanki mineralnej:

Wymiar sita (mm)	Ekstrakcja		Krzywa uziarnienia
	G	%	Wg ekstrakcji
<0,075	68.5	6.2	
0.075	31.0	2.8	6.2
0.15	10.0	0.9	9.0
0.18	74.0	6.7	9.9
0.3	63.0	5.7	16.6
0.42	105.0	9.6	22.3
0.85	147.0	13.4	31.9
2	123.0	11.2	45.3
4	159.0	14.5	56.5
6.3	118.0	10.7	71.0
8	92.0	8.4	81.7
10	59.0	5.4	90.1
12.8	49.0	4.5	95.5
16			100.0
20			
25			
31.5			
Razem	1098.5	100	

Wykres krzywej uziarnienia:



Badania wykonał:

Marek Jerzy Szyszko
 KONTROLA LABORATORYJNA
 ROBÓT DROGOWYCH
 nr upr. DODP-55/94