

WYNIKI EKSTRAKCJI MMA

Droga Nr 653 odc. Przebród - Suwałki


km 26+250 L warstwa ścieralna

Ilość asfaltu	Ilość ziarn < 0,075mm	Ilość ziarn 0,075-2mm	Ilość ziarn > 2mm
5.9	9.2	33.2	57.6

Uziarnienie mieszanki mineralnej:

Wymiar sita (mm)	Ekstrakcja		Krzywa uziarnienia
	G	%	Wg ekstrakcji
<0,075	107.9	9.2	
0.075	27.0	2.3	9.2
0.15	15.0	1.3	11.5
0.18	64.0	5.4	12.8
0.3	42.0	3.6	18.2
0.42	101.0	8.6	21.8
0.85	142.0	12.0	30.4
2	218.0	18.5	42.4
4	147.0	12.5	60.9
6.3	74.0	6.3	73.4
8	106.0	9.0	79.7
10	84.0	7.1	88.7
12.8	49.0	4.2	95.8
16			100.0
20			
25			
31.5			
Razem	1178.9	100	

Wykres krzywej uziarnienia:



Badania wykonał:

Marek Jerzy Szyszko
 KONTROLA LABORATORYJNA
 ROBÓT DROGOWYCH
 nr upr. DODP-55/94