

WYNIKI EKSTRAKCJI MMA


Droga Nr 653 odc. Przebród - Suwałki
 km 28+750 L warstwa ścieralna

Ilość asfaltu	Ilość ziarn < 0,075mm	Ilość ziarn 0,075-2mm	Ilość ziarn > 2mm
6.5	10.3	43.7	46.0

Uziarnienie mieszanki mineralnej:

Wymiar sita (mm)	Ekstrakcja		Krzywa uziarnienia
	G	%	Wg ekstrakcji
<0,075	112.5	10.3	
0.075	33.0	3.0	10.3
0.15	19.0	1.7	13.3
0.18	102.0	9.3	15.0
0.3	77.0	7.0	24.3
0.42	148.0	13.5	31.3
0.85	101.0	9.2	44.8
2	79.0	7.2	54.0
4	150.0	13.7	61.2
6.3	78.0	7.1	74.9
8	68.0	6.2	82.0
10	79.0	7.2	88.2
12.8	51.0	4.6	95.4
16			100.0
20			
25			
31.5			
Razem	1097.5	100	

Wykres krzywej uziarnienia:



Badania wykonał:

Marek Drobyszczko
 KONTROLA LABORATORYJNA
 ROBÓT DROGOWYCH
 nr upr. DODP-55/94