

UZIARNIENIE MIESZANKI MINERALNEJ
DROGA NR 653 Olecko - Bakalarzewo - Suwałki m.PRZEBRÓD
WARSTWA I

lokalizacja km+hm	sito																
	0,075	0,150	0,180	0,300	0,420	0,800	2,000	4,000	6,300	8,000	10,000	12,000	16,000	20,000	25,000	31,500	38,100
23+650 L	9,0	10,4	11,0	14,3	16,5	25,3	36,0	53,6	62,4	70,9	81,6	95,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
23+800 P	5,7	6,7	7,0	8,8	10,0	14,9	27,7	58,2	68,0	75,8	86,2	96,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
24+350 L	9,3	10,8	11,4	14,4	16,8	25,6	37,8	62,4	72,7	80,0	88,8	97,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
24+850 P	6,7	8,5	9,4	13,6	16,9	28,2	41,9	65,4	74,0	83,2	90,7	97,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
średnia	7,7	9,1	9,7	12,8	15,1	23,5	35,9	59,9	69,3	77,5	86,8	96,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
granica dolna w. ścieralna	7,0	11,0	12,0	16,0	18,0	25,0	35,0	47,0	57,0	66,0	73,0	87,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
granica górna w. ścieralna	9,0	15,0	17,0	23,0	27,0	36,0	48,0	60,0	75,0	89,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

**Krzywe uziarnienia mieszanki mineralnej dla poszczególnych próbek na tle
krzywych granicznych jak dla warstwy ścieralnej 0/12,8 mm KR3-6
wg normy PN-S-96025;2000**

