


# ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ SKŁADU MIESZANKI MINERALNO-BITUMICZNEJ

DROGA NR 653 OLECKO - BAKAŁARZEWO - SUWAŁKI m. Przebród  
warstwa II

lp	km+hm	lepiszcze [%]	> 2mm [%]	< 0,075mm [%]	ziarna przekruszone > 4mm	ziarna przekruszone w 100%	grubość [%]	uwagi
1	23 +650 L	5,5	51,4	5,1	78,7	32,7	38	asfaltosmoła
2	23 +800 P	6,1	43,7	6,4	68,6	22,0	31	
3	24 +350 L	6,9	44,7	8,3	66,3	21,5	51	
4	24 +850 P	6,8	37,7	5,5	12,8	3,2	45	
średnia arytmetyczna		6,3	44,4	6,3				
odchylenie standardowe		0,66	5,61	1,42				

## SKŁAD MIESZANKI MINERALNO - BITUMICZNEJ



SPECJALISTA

Agata Holicka