

WYNIKI EKSTRAKCJI MMA

Droga Nr 653 odc. Przebród - Suwałki


km 26+250 L warstwa II

Ilość asfaltu	Ilość ziarn < 0,075mm	Ilość ziarn 0,075-2mm	Ilość ziarn > 2mm
5.3	6.4	49.9	43.7

Uziarnienie ieszanki mineralnej:

Wymiar sita (mm)	Ekstrakcja		Krzywe uziarnienia
	G	%	Wg ekstrakcji
<0,075	69.9	6.4	
0.075	18.0	1.7	6.4
0.15	7.0	0.6	8.1
0.18	69.0	6.4	8.7
0.3	79.0	7.3	15.1
0.42	166.0	15.3	22.4
0.85	202.0	18.6	37.7
2	128.0	11.8	56.3
4	112.0	10.3	68.1
6.3	77.0	7.1	78.4
8	47.0	4.3	85.5
10	48.0	4.4	89.8
12.8	34.0	3.1	94.2
16	29.0	2.7	97.3
20			100.0
25			
31.5			
Razem	1085.9	100	

Wykres krzywej uziarnienia:



Badania wykonał:

Marek Januszko

KONTROLA LABORATORYJNA
 ROBÓT DROGOWYCH
 nr upr. DODP-55/94