

## WYNIKI EKSTRAKCJI MMA


Droga Nr 653 odc. Przebród - Suwałki  
 km 24+800 L warstwa ścieralna

Ilość asfaltu	Ilość ziarn < 0,075mm	Ilość ziarn 0,075-2mm	Ilość ziarn > 2mm
6.0	8.3	33.6	58.1

Uziarnienie mieszanki mineralnej:

Wymiar sita (mm)	Ekstrakcja		Krzywa uziarnienia
	G	%	Wg ekstrakcji
<0,075	101.0	8.3	
0.075	32.0	2.6	8.3
0.15	13.0	1.1	10.9
0.18	49.0	4.0	12.0
0.3	42.0	3.5	16.0
0.42	96.0	7.9	19.5
0.85	176.0	14.5	27.4
2	299.0	24.7	41.9
4	79.0	6.5	66.6
6.3	60.0	5.0	73.1
8	98.0	8.1	78.1
10	123.0	10.1	86.2
12.8	45.0	3.7	96.3
16			100.0
20			
25			
31.5			
Razem	1212.0	100	

Wykres krzywej uziarnienia:



Badania wykonał:

*Marek Janusz Słyszko*  
 KONTROLA LABORATORYJNA  
 ROBÓT DROGOWYCH  
 nr upr. DODP-55/94