


ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ SKŁADU MIESZANKI MINERALNO-BITUMICZNEJ

Dr. Nr 653 odc. Przebród - Suwałki od km 24+751 do km 28+798
 warstwa II

lp	km+hm	asfalt [%]	> 2mm [%]	< 0,075mm [%]	grubości	uwagi
1	24 + 800 L	5.7	43.7	6.8	39	
2	25 + 000 P	5.2	54.7	6.2	43	
3	25 + 750 L	5.3	45.8	6.8	18	
4	26 + 250 L	5.3	43.7	6.4	37	
5	26 + 750 L	5.1	46.5	6.5	45	
6	27 + 500 P	5.0	49.8	5.0	49	
7	27 + 750 L	5.0	50.1	6.3	36	
8	28 + 250 L	5.1	40.2	4.4	44	
9	28 + 500 P	5.3	41.5	5.8	36	
średnia arytmetyczna		5.2	46.2	6.0		

SKŁAD MIESZANKI MINERALNO - BITUMICZNEJ



Marek Jerzy Szyszko
 KONTROLA LABORATORYJNA
 ROBÓT DROGOWYCH
 nr upr. DODP-55/94