


# ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ SKŁADU MIESZANKI MINERALNO-BITUMICZNEJ

DROGA NR 653 OLECKO - BAKAŁARZEWO - SUWAŁKI m.Przebród  
warstwa I

lp	km+hm	lepiszcze [%]	> 2mm [%]	< 0,075mm [%]	ziarna przekruszone > 4mm	ziarna przekruszone w 100%	grubość [mm]	uwagi
1	23 + 650 L	6,2	64,0	9,0	92,5	42,9	32	regeneracja
2	23 + 800 P	6,3	72,3	5,7	73,8	30,8	38	
3	24 + 350 L	6,3	62,2	9,3	87,6	32,9	41	
4	24 + 850 P	6,4	58,1	6,7	79,9	27,6	44	
średnia arytmetyczna		6,3	64,2	7,7				
odchylenie standardowe		0,08	5,97	1,76				

## SKŁAD MIESZANKI MINERALNO - BITUMICZNEJ



SPECJALISTA

Agata Halicka