

WYNIKI EKSTRAKCJI MMA

Droga Nr 653 odc. Przebród - Suwałki


km 28+250 L warstwa II

Ilość asfaltu	Ilość ziarn < 0,075mm	Ilość ziarn 0,075-2mm	Ilość ziarn > 2mm
5.1	4.4	55.4	40.2

Uziarnienie ieszanki mineralnej:

Wymiar sita (mm)	Ekstrakcja		Krzywe uziarnienia
	G	%	Wg ekstrakcji
<0,075	48.6	4.4	
0.075	18.0	1.6	4.4
0.15	7.0	0.6	6.0
0.18	74.0	6.8	6.6
0.3	101.0	9.2	13.4
0.42	190.0	17.4	22.6
0.85	216.0	19.8	40.0
2	130.0	11.9	59.8
4	89.0	8.1	71.7
6.3	43.0	3.9	79.8
8	43.0	3.9	83.7
10	37.0	3.5	87.6
12.8	77.0	7.1	91.1
16	19.0	1.8	98.2
20			100.0
25			
31.5			
Razem	1092.6	100	

Wykres krzywej uziarnienia:



Badania wykonał:

Marek Jędrzejko
 KONTROLA LABORATORYJNA
 ROBÓT DROGOWYCH
 nr upr. DODP-55/94