

WYNIKI EKSTRAKCJI MMA

Droga Nr 653 odc. Przegród - Suwałki


km 25+750 L warstwa II

Ilość asfaltu	Ilość ziarn < 0,075mm	Ilość ziarn 0,075-2mm	Ilość ziarn > 2mm
5.3	6.8	47.4	45.8

Uziarnienie mieszanki mineralnej:

Wymiar sita (mm)	Ekstrakcja		Krzywa uziarnienia
	G	%	Wg ekstrakcji
<0,075	72.2	6.8	
0.075	18.0	1.7	6.8
0.15	7.0	0.7	8.5
0.18	63.0	5.9	9.2
0.3	72.0	6.8	15.1
0.42	145.0	13.7	21.8
0.85	198.0	18.7	35.5
2	125.0	11.8	54.2
4	114.0	10.8	66.0
6.3	72.0	6.8	76.8
8	49.0	4.6	83.6
10	56.0	5.3	88.2
12.8	36.0	3.4	93.5
16	33.0	3.1	96.9
20			100.0
25			
31.5			
Razem	1060.2	100	

Wykres krzywej uziarnienia:



Badania wykonał:

Marek Jerzy Szyszko
 KONTROLA LABORATORYJNA
 ROBÓT DROGOWYCH
 nr upr. DODP-55/94