

WYNIKI EKSTRAKCJI MMA

Droga Nr 653 odc. Przegród - Suwałki


km 27+750 L warstwa II

Ilość asfaltu	Ilość ziarn < 0,075mm	Ilość ziarn 0,075-2mm	Ilość ziarn > 2mm
5.0	6.3	43.6	50.1

Uziarnienie mieszanki mineralnej:

Wymiar sita (mm)	Ekstrakcja		Krzywa uziarnienia
	G	%	Wg ekstrakcji
<0,075	62.6	6.3	
0.075	15.0	1.5	6.3
0.15	3.0	0.3	7.8
0.18	49.0	4.9	8.1
0.3	72.0	7.2	13.0
0.42	128.0	12.8	20.2
0.85	169.0	16.9	33.0
2	125.0	12.5	49.9
4	145.0	14.5	62.4
6.3	59.0	5.9	76.9
8	49.0	4.9	82.8
10	52.0	5.2	87.7
12.8	36.0	3.6	92.9
16	34.0	3.4	96.5
20			100.0
25			
31.5			
Razem	998.6	100	

Wykres krzywej uziarnienia:



Badania wykonał:

Marek Józef Szyszko
Marek Józef Szyszko
KONTROLA LABORATORYJNA
ROBOT DROGOWYCH
nr upr. DODP-55/94